

## KARTA TECHNICZNA

# SUPER WERNER ++ PYE PV 250 S 52

<b>Nr katalogowy</b>	23
<b>Opis</b>	Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej
<b>Zastosowanie</b>	Do jedno- lub wielowarstwowych wodochronnych pokryć dachowych
<b>Skład</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Warstwa powłokowa</li> <li>2. Osnowa</li> <li>3. Wykończenie warstwy górnej</li> <li>4. Wykończenie warstwy dolnej</li> </ul> <p>asfalt modyfikowany SBS włóknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m<sup>2</sup> gruboziarnista posypka mineralna folia z tworzywa sztucznego</p>
<b>Dane techniczne</b>	<p>wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Wodoszczelność</li> <li>2. Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze</li> <li>3. Giętkość w niskiej temperaturze</li> <li>4. Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu                             <ul style="list-style-type: none"> <li>maksymalna siła rozciągająca</li> <li>- kierunek wzdłuż 900 N/50 mm</li> <li>- kierunek w poprzek 800 N/50 mm</li> </ul> </li> <li>5. Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu                             <ul style="list-style-type: none"> <li>wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej</li> <li>- kierunek wzdłuż 45%</li> <li>- kierunek w poprzek 55%</li> </ul> </li> <li>6. Klasyfikacja ogniowa klasa E</li> </ul>
<b>Wymiary rolki</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Długość</li> <li>2. Szerokość</li> <li>3. Szerokość zakładki</li> <li>4. Grubość arkusza w warstwie z posypką gruboziarnistą</li> </ul> <p>nie mniej niż 6 m nie mniej niż 1 m 8 cm</p> <p>5,2 mm ± 0,2 mm</p>

Zintegrowany System Zarządzania



WERNER JANIKOWO Sp. z o.o.

Zakład Produkcyjny Kęszyca Leśna 2, 66-300 Międzyrzecz, tel. 095 742 74 00, fax 095 742 74 06

Szczegółowe informacje i wytyczne układania papy na stronie

www.wernerpapa.pl