

**KARTA TECHNICZNA****DZIURAWY WERNER**

LV 60 S 20

<b>Nr katalogowy</b>	<b>76</b>
<b>Opis</b>	Papa asfaltowa wentylacyjna, na osnowie z welonu szklanego
<b>Zastosowanie</b>	Warstwa wentylacyjna wielowarstwowych wodochronnych pokryć dachowych
<b>Skład</b> 1. Warstwa powłokowa 2. Osnowa 3. Wykończenie warstwy górnej 4. Wykończenie warstwy dolnej	asfalt utleniony welon szklany o gramaturze min. 60 g/m <sup>2</sup> drobnoziarnista posypka mineralna drobnoziarnista posypka mineralna
<b>Dane techniczne</b> 1. Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze 2. Giętkość w niskiej temperaturze 3. Klasyfikacja ogniowa	$\geq 70^{\circ}\text{C}$ $\leq 0^{\circ}\text{C}$ klasa E
<b>Wymiary rolki</b> 1. Długość 2. Szerokość 3. Grubość arkusza w warstwie z posypką drobnoziarnistą	nie mniej niż 20 m nie mniej niż 1 m 2,0 mm $\pm$ 0,2 mm

Zintegrowany System Zarządzania

TÜVRheinland®  
**CERT**  
ISO 9001  
ISO 14001  
PN-N-18001**WERNER JANIKOWO Sp. z o.o.**

Zakład Produkcyjny Kęszyca Leśna 2, 66-300 Międzyrzecz, tel. 095 742 74 00, fax 095 742 74 06

Szczegółowe informacje i wytyczne układania papy na stronie

[www.wernerpapa.pl](http://www.wernerpapa.pl)